

**Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

**ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1 Identifikátor výrobku**

Název směsi : Cement podle normy ČSN EN 197-1 a ČSN 197-1 ed 2

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| CEM I 52,5 R              | Portlandský cement            |
| CEM I 42,5 R              | Portlandský cement            |
| CEM I 42,5 R (sc)         | Portlandský cement            |
| CEM I 42,5 R (ra)         | Portlandský cement            |
| CEM II/A-S 42,5 R         | Portlandský struskový cement  |
| CEM II/A-LL 42,5 R        | Portlandský cement s vápencem |
| CEM II/A-LL 32,5 R        | Portlandský cement s vápencem |
| CEM II/B-S 32,5 R         | Portlandský struskový cement  |
| CEM II/B-M (S-V) 32,5 R   | Portlandský směsný cement     |
| CEM II/B-M(S-V-LL) 32,5 R | Portlandský směsný cement     |
| CEM III/B 32,5 N – LH/SR  | Vysokopecní cement            |

Synonyma: neuvádí se

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Chemický název a vzorec: | směs                  |
| Obchodní název:          | není                  |
| CAS:                     | směs                  |
| EINECS:                  | směs                  |
| Molární hmotnost:        | směs                  |
| Registrační číslo REACH: | neregistruje se, směs |

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Cementy jsou používány v průmyslových zařízeních na výrobu / zpracování hydraulických pojiv ve stavebnictví a pro stavební práce, jako je beton ready-mix, malty, omítky, zálivky, omítky, stejně jako betonové prefabrikáty.

Cementy pro obecné použití a směsi obsahující cement (hydraulická pojiva) se používají průmyslově, jak profesionálními uživateli, tak i spotřebiteli ve stavebnictví a pro vnitřní i venkovní stavební práce. Určená použití cementů a cementových směsí zahrnují suché produkty a produkty v mokřem stavu - suspenze, pasty).

| PROC | Určená použití – Kategorie procesu                           | Výroba / zpracování                      | Profesionální / průmyslové použití |
|------|--|--|------------------------------------|
|      |  | ve stavebnictví a stavebních materiálech |                                    |
| 2    | Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s | X  | X                                  |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

| PROC | Určená použití – Kategorie procesu  | Výroba /<br>zpracování                   | Profesionální /<br>průmyslové použití |
|------|---|--|---------------------------------------|
|      |   | ve stavebnictví a stavebních materiálech |                                       |
|      | příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)   |  |                                       |
| 3    | Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)   | X  | X                                     |
| 5    | Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt) | X  | X                                     |
| 8b   | Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních              | X  | X                                     |
| 9    | Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)                                  | X  | X                                     |
| 14   | Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací   | X  | X                                     |
| 26   | Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě.  | X  | X                                     |

Nedoporučená použití: Žádná nedoporučená použití nejsou.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název: CEMEX Cement, k.s.  
Adresa: Tovární 296, 538 04 Prachovice  
Telefonní č.: 602 707 682  
E-mail kompetentní osoby odpovědné milena.slepickova@cemex.com  
za bezpečnostní list:

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Číslo pro naléhavé situace v rámci Evropy: 112  
Číslo vnitrostátního centra pro prevenci a léčení  
intoxikace:  
Klinika nemocí z povolání, 224 919 293 nepřetržitá služba (non-stop)  
Toxikologické informační středisko 224 915 402  
Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

**Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

Vnitropodnikový telefon pro naléhavé situace: 469 810 444  
K dispozici mimo úřední hodiny:  Ano  Ne

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

#### 2.1.1 Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

| Třída nebezpečnosti   | Kategorie nebezpečnosti | Výroky o nebezpečnosti                       |
|---|-------------------------|--|
| Dráždivost pro kůži (Skin Irrit. 2)   | 2                       | H315 Dráždí kůži                             |
| Vážné poškození očí/podráždění očí (Eye Dam 1)  | 1                       | H318 Způsobuje vážné poškození očí           |
| Senzibilizace kůže (Skin Sens. 1B)  | 1B                      | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci    |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Podráždění dýchacích cest (STOT SE 3) | 3                       | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest |

### 2.2 Prvky označení

#### 2.2.1 Označení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Nebezpečné látky: Cementový (portlandský) slínek, Odprašky z výroby portlandského slínku

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

### Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít (bližší informace viz bezpečnostní list).

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 odstraňte obsah/obal podle předpisů o odpadech a obalech v platném znění.

### Doplňující značení:

Neuvádí se.

### 2.3 Další nebezpečnost

Cementy nesplňují kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu v přílohou XIII dokumentu REACH (Nařízení (ES) č. 1907/2006).

Při styku mokrého cementu, čerstvého betonu nebo malty s kůží, popř. očima může dojít k podráždění, vzniku dermatitidy či poleptání. V důsledku obsahu Cr(VI) může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci.

Může dojít k poškození výrobků z hliníku a dalších neušlechtilých kovů.

Žádná další nebezpečí nejsou známa ani očekávána.

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1 Látky

Nepoužije se – směs.

### 3.2 Směsi

Cementy pro obecné použití v souladu s normou EN 197-1 a ČSN EN 197-1 ed 2

#### Nebezpečné látky

| Jméno  | Cementový (portlandský) slínek | Odprašky z výroby portlandského slínku |
|--------|--------------------------------|--|
| EINECS | 266-043-4                      | 270-659-9                              |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| CAS                                 | 65997-15-1  | 68475-76-3  |
| Registrační číslo                   | Nepřiděleno (viz bod 15.1)                            | 01-2119486767-17-0030                                 |
| Koncentrační rozpětí (hm.%)         | 5-100   | 0-5   |
| Klasifikace podle (ES) č. 1272/2008 |   |   |
| Třída a kategorie nebezpečnosti     | Eye Dam 1, Skin Sens. 1B,<br>Skin Irrit. 2, STOT SE 3 | Eye Dam 1, Skin Sens. 1B,<br>Skin Irrit. 2, STOT SE 3 |
| H-věty                              | H315, H317, H318, H335                                | H315, H317, H318, H335                                |

### Ostatní látky

| Jméno                           | Vápenec                        | Vysokopecní struska           | Popílek                       | Síran vápenatý / sádrovec     |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EINECS                          | 215-279-6                      | 266-002-0                     | 931-322-8                     | 7778-18-9                     |
| CAS                             | 1317-65-3                      | 65996-69-2                    | -                             | 231-900-3                     |
| Registrační číslo               | Vyňat,<br>příloha IV,<br>REACH | 01-<br>2119487456-<br>25-xxxx | 01-<br>2119491179-<br>27-xxxx | 01-<br>2119444918-<br>26-xxxx |
| Koncentrační rozpětí (hm.%)     | Dle EN<br>197-1                | Dle EN 197-1                  | Dle EN 197-1                  | Dle EN 197-1                  |
| Klasifikace dle ES č.1272/2008  |                                |                               |                               |                               |
| Třída a kategorie nebezpečnosti | -                              | -                             | -                             | -                             |
| H-věty                          | -                              | -                             | -                             | -                             |

[Složky cementu - struska, vápenec, popílek a sádrovec nepodléhají klasifikaci podle nařízení č.1272/2008].<sup>NP)</sup>

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1 Popis první pomoci

#### Všeobecné pokyny

Poskytovatelé první pomoci nepotřebují žádné osobní ochranné pomůcky. Pracovníci poskytující první pomoc by se měli vyvarovat kontaktu s mokřým cementem nebo směsmi obsahujícími cement.

#### Při vdechnutí

Přeneste osobu na čerstvý vzduch. Prach z hrdla (krku) a nosních dutin by měl odejít spontánně. Lékaře vyhledejte, pokud přetrvává nebo se později objeví podráždění nebo přetrvává-li nevolnost, kašel nebo jiné symptomy.

#### Při styku s kůží

V případě suchého cementu jej odstraňte a hojně oplachujte vodou.

V případě mokrého/vlhkého cementu pokožku omývejte velkým množstvím vody.

Odstraňte kontaminovaný oděv, obuv, hodinky atd. a před jejich dalším užitím je důkladně očistěte. V případě jakéhokoli podráždění nebo popálení vyhledejte lékařské ošetření.

#### Při zasažení očí

Nemněte si oči, abyste si mechanickým namáháním nepoškodili rohovku.

Používáte-li kontaktní čočky, odstraňte je. Nakloňte hlavu na stranu postiženého oka, rozevřete zešíroka oční víčka a ihned důkladně proplachujte oko (oči) velkým množstvím vody nejméně po dobu 20 minut, abyste odstranili veškeré částice. Zabraňte zanesení částic do nepostiženého oka. Je-li to možné, použijte izotonickou vodu (0.9% NaCl). Navštivte specialistu na nemoci z povolání nebo specializovaného očního lékaře.

#### Při požití

Nevyvolávejte zvracení. Je-li osoba při vědomí, vymyjte jí ústa vodou a podejte velké množství vody k pití. Okamžitě vyhledejte lékařskou péči nebo kontaktujte Toxikologické informační středisko.

#### Ochrana osoby poskytující první pomoc

Chraňte před vniknutím materiálu do oka a styku vlhkého nebo mokrého materiálu s pokožkou.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Oči: Kontakt očí se cementovým prachem (suchým i mokřým) může způsobit vážná a potenciálně nevratná poranění.

Pokožka: Cement může mít po delším kontaktu dráždivé účinky na vlhkou pokožku (v důsledku pocení nebo namočení) nebo může po opakovaném kontaktu způsobovat kontaktní dermatitidu.

Delší kontakt cementu a mokré pokožky může způsobit podráždění, dermatitidu nebo popáleniny.

*Více podrobností viz odkaz (1).*

Vdechnutí: Dlouhodobé opakované vdechování prachu cementu zvyšuje nebezpečí rozvinutí plicních chorob.

Životní prostředí: Při normálním používání produkt není nebezpečný pro životní prostředí.

podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Postupujte podle rad uvedených v odst. 4.1. Při návštěvě lékaře vezměte s sebou tento bezpečnostní list.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1 Hasiva

#### 5.1.1 Vhodná hasiva

Vhodná hasiva: Cement není hořlavý K hašení okolního požáru použijte hasicí přístroj práškový, pěnový nebo s CO<sub>2</sub>.

Použijte opatření pro hašení požáru vhodná pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolní prostředí.

#### 5.1.2 Nevhodná hasiva

Na čerstvý materiál nepoužívejte vodu, hrozí únik do kanalizace. U materiálu vytvrdlého a vyzrálého nejsou známa nevhodná hasiva.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Cement není vznětlivý/zápalný a nevybušný a neumožňují ani nepodporuje hoření jiných materiálů. Nejsou známy nebezpečné zplodiny hoření z vlastního produktu.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Cement nevyvolává nebezpečí související s požárem. Hasiči nepotřebují mít žádné speciální ochranné vybavení. Zabraňte vzniku prachu. Používejte hasební opatření, která jsou vhodná pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolní prostředí.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Noste ochranné vybavení, jak je popsáno v oddíle 8, zabraňte styku s kůží, očima i oděvy, nevdechujte prach, a dodržujte pokyny pro bezpečnou manipulaci a používání uvedené v oddíle 7.

Chraňte před vlhkem.

#### 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Nouzové postupy se nevyžadují.

Avšak je potřeba ochrana dýchacích cest v situacích, kdy je vysoká úroveň prašnosti. Další viz oddíl 7.1.2.

Zabraňte styku s kůží, očima a oděvy – používejte vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8).

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

Zabraňte vdechování prachu – zajistěte, aby byla používána dostatečná ventilace nebo vhodné pomůcky na ochranu dýchacích cest, používejte vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8).

Chraňte před vlhkem.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku a šíření rozsypaného materiálu. Zabraňte nekontrolovanému úniku do vodních toků / vodních ploch a kanalizace (zvýšení pH). Cement nesplochujte do kanalizačních a odvodňovacích systémů ani do vodních ploch (např. vodních toků).

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozsypaný materiál v suchém stavu shromážděte a použijte, není-li znečištěn nebo znehodnocen.

Používejte suché metody úklidu jako úklid vysáváním nebo odsávání (průmyslové přenosné jednotky vybavené filtry vzduchu s vysokou účinností vůči částicím (EPA a HEPA filtry, EN 1822-1:2009) nebo obdobná zařízení), které snižují emise prachu do ovzduší a nezpůsobují rozptyl / prášení. Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch.

Zajistěte, aby pracovníci nosili vhodné osobní ochranné pomůcky a zabraňte šíření prachu.

Předcházejte vdechování prachu cementu i kontaktu s pokožkou. Rozsypaný materiál shromážděte do kontejneru a použijte jej.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Více informací o kontrole expozice/ochraně osob nebo o likvidaci naleznete v oddílech 8 a 13.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### 7.1.1 Ochranná opatření

Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Používejte ochranné pomůcky (viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu). Při manipulaci s produktem nenoste kontaktní čočky. Udržujte minimální hladinu prašnosti.

Dodržujte doporučení uvedená v oddíle 8.

O úklidu suchého cementu viz kapitola 6.3.

#### Opatření pro zabránění požáru

Nepoužije se.

#### Opatření k zabránění vzniku aerosolů a prachu

Nezametejte. Používejte suchých metod úklidu jako úklid vysáváním nebo odsávání, které snižují emise prachu do ovzduší.

#### Opatření na ochranu životního prostředí

Žádná specifická opatření.



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

### 7.1.2 Pokyny k obecné hygieně při práci

Zabraňte vdechování nebo požití materiálu a kontaktu s kůží a očima. Pro zajištění bezpečné manipulace s látkou se vyžadují opatření obecné hygieny při práci. Tato opatření zahrnují správnou osobní a úklidovou praxi (tj. pravidelné čištění vhodnými čisticími prostředky). Na pracovišti nepijte, nejezte a nekuřte. Na konci pracovní směny se osprchujte a převlékněte si oděv.

Nemanipulujte s materiálem ani jej neskladujte poblíž potravin a nápojů ani kuřáckých potřeb.

V prašném prostředí noste protiprachovou masku, příp. respirátor a ochranné brýle.

K zabránění kontaktu s pokožkou noste ochranné rukavice.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Sypký cement by měl být skladován v silech, která jsou vodotěsná, suchá (tj. vnitřní kondenzace je minimalizována), čistá a chráněná proti znečištění.

Nebezpečí utonutí: Cement se může hromadit na stěnách uzavřených prostor nebo na nich ulpívat. Cement se může nečekaně uvolnit, zhroutit nebo spadnout. Kvůli nebezpečí utonutí nebo udušení nevstupujte do uzavřených prostor, jako jsou sila, zásobníky, nákladní auta na přepravu sypkých materiálů ani do jiných skladovacích obalů či nádob, ve kterých se skladuje cement nebo které jej obsahují, aniž byste přijali vhodná bezpečnostní opatření.

Kvůli neslučitelnosti materiálů nepoužívejte hliníkové obaly.

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Pro speciální konečné použití nejsou žádné další informace (viz bod 1.2).

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1 Kontrolní parametry

DNEL a PNEC nejsou stanoveny

#### **Hygienické limity v pracovním prostředí (NV č. 361/2007 Sb.)<sup>NP)</sup>:**

Přípustný expoziční limit (PEL) chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí exponován zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů.

PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PEL<sub>c</sub>. Vdechovatelnou frakci prachu se rozumí soubor částic polévatého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. (velikost částic u vdechovatelné frakce je 10 – 100 μm, u respirabilní frakce < 10 μm)

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

Prachy s převážně nespecifickými účinky – cement – PEL<sub>c</sub> 10 mg/m<sup>3</sup>

Limity podle směrnice 2000/39/ES a vyhlášky č. 432/2003 Sb. nejsou stanoveny. <sup>NP)</sup>

### 8.2 Omezování expozice

Pro každý jednotlivý PROC mohou společnosti/uživatelé vybrat buď možnost A) nebo B) v tabulce dále, podle toho, co se nejlépe hodí pro jejich konkrétní situaci. Je-li jedna z možností vybrána, pak stejná možnost má být vybrána v tabulce ze oddílu "8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků" - Specifikace ochrany dýchacích orgánů. Jsou možné pouze kombinace A) - A) a B) - B).

#### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Opatření k omezování vzniku prachu a k zabránění šíření prachu v prostředí jako je odprašování, odtahová ventilace a suché metody úklidu, které nezpůsobují rozptyl ve vzduchu.

\* PROC jsou určená použití a jsou definována v bodě 1.2.

| Expoziční scénář  | PROC*                   | Expozice   | Lokální řízení / místní opatření                                 | Efektivita   |
|---|-------------------------|--|--|--------------|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů                        | 2, 3                    | Délka není omezena (až 480 minut za směnu, 5 směn týdně) | nepožadováno   | -            |
|   | 14, 26                  |  | A) nepožadováno<br>nebo<br>B) běžné lokální odsávání             | -<br>78 %    |
|   | 5, 8b, 9                |  | A) plná / celková ventilace<br>nebo<br>B) běžné lokální odsávání | 17 %<br>78 % |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2                       |  | nepožadováno   | -            |
|   | 14, 22, 26              |  | A) nepožadováno<br>nebo<br>B) běžné lokální odsávání             | -<br>78 %    |
|   | 5, 8b, 9                |  | A) plná / celková ventilace<br>nebo<br>B) běžné lokální odsávání | 17 %<br>78 % |
| Průmyslové použití mokřých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů      | 7                       | A) nepožadováno<br>nebo<br>B) běžné lokální odsávání     | -<br>78 %  |              |
|   | 2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 | nepožadováno   | -  |              |
| Profesionální použití   | 2                       | nepožadováno   | -  |              |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

|   |                                 |   |           |
|---|---------------------------------|---|-----------|
| suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně)                  | 9, 26                           | A) nepožadováno<br>nebo<br>B) běžné lokální odsávání                                  | -<br>72 % |
|   | 5, 8a, 8b, 14                   | A) nepožadováno<br>nebo<br>B) integrovaná lokální ventilace                           | -<br>87 % |
|   | 19                              | Lokální opatření nejsou použitelná, pouze v dobře větratelných místnostech nebo venku | 50 %      |
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 11                              | A) nepožadováno<br>nebo<br>B) běžné lokální odsávání                                  | -<br>72 % |
|   | 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 | nepožadováno  | -         |

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právníké a fyzické osoby podnikající mají povinnost měření zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorií prací.<sup>NP)</sup>

### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

#### 8.2.2.1 Všeobecně

Při práci s cementem nejezte, nepijte ani nekuřte, čímž zabráníte kontaktu s pokožkou či ústy.

Před zahájením práce s cementem použijte ochranný krém a používejte ho opakovaně v pravidelných intervalech.

Ihned po práci s cementem nebo s materiály obsahujícími cement je třeba, aby se pracovníci umyli nebo osprchovali nebo použili přípravky na zvlhčení pokožky.

Odložte kontaminovaný oděv, obuv, hodinky atd. a před opětovým použitím je důkladně očistěte.

#### 8.2.2.2 Ochrana očí a obličeje



Nenoste kontaktní čočky. Kvůli zabránění kontaktu s očima noste při manipulaci se suchým nebo mokrým slínkem schválené brýle nebo ochranné brýle podle normy EN 166.

#### 8.2.2.3 Ochrana kůže



Kvůli ochraně pokožky před dlouhodobým kontaktem s mokrým materiálem noste nepropustné rukavice odolné vůči oděru a zásadám (nitrilové, vyrobené z materiálu s malým obsahem

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

rozpustného Cr(VI)), vnitřně podšité bavlnou, vysoké boty, oděv s uzavřenými rukávy a nohavicemi, jakož i prostředky na ochranu pokožky (včetně ochranných krémů).

### 8.2.2.4 Ochrana dýchacích cest



Je-li osoba potenciálně vystavená hladinám prachu vyšším než jsou expoziční limity, používejte ochranu dýchacích cest. Ta by měla být uzpůsobena/přizpůsobena hladině prachu a vyhovovat příslušné normě EN (např. EN 149+A1, EN 140, EN 14387+A1, EN 1827+A1) nebo v souladu s národními normami.

\* PROC jsou určená použití a jsou definována v bodě 1.2.

| Expoziční scénář   | PROC*                   | Expozice   | Specifikace dýchací ochranné pomůcky (RPE)           | RPE efektivita – určený faktor ochrany (APF) |
|--|-------------------------|--|--|--|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů                           | 2, 3                    | Délka není omezena (až 480 minut za směnu, 5 směn týdně) | nepožadováno   | -  |
|  | 14, 26                  |  | A) P1 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) nepožadováno      | APF = 4<br>-                                 |
|  | 5, 8b, 9                |  | A) P2 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10<br>APF = 4                          |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně)    | 2                       |  | nepožadováno   | -  |
|  | 14, 22, 26              |  | A) P1 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) nepožadováno      | APF = 4<br>-                                 |
|  | 5, 8b, 9                |  | A) P2 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10<br>APF = 4                          |
| Průmyslové použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů         | 7                       |  | A) P1 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) nepožadováno      | APF = 4<br>-                                 |
|  | 2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 |  | nepožadováno   | -  |
| Profesionální použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2                       |  | P1 maska (FF, FM)                                    | APF = 4                                      |
|  | 9, 26                   |  | A) P2 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10<br>APF = 4                          |
|  | 5, 8a, 8b, 14           | A) P3 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) P1 maska (FF, FM)     | APF = 20<br>APF = 4                                  |  |
|  | 19                      | P2 maska (FF, FM)  | APF = 10   |  |

podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

**Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

| Expoziční scénář  | PROC*                                    | Expozice | Specifikace dýchací ochranné pomůcky (RPE)           | RPE efektivita – určený faktor ochrany (APF) |
|---|--|----------|--|--|
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 11                                       |          | A) P2 maska (FF, FM)<br>nebo<br>B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10<br>APF = 4                          |
|   | 2, 5, 8a,<br>8b, 9,<br>10, 13,<br>14, 19 |          | nepožadováno   | -  |

[Pro každého PROC mohou společnosti vybrat buď možnost A) nebo B) v tabulce výše, podle toho, co se nejlépe hodí pro jejich konkrétní situaci. Je-li jedna z možností vybrána, pak stejná možnost má být vybrána v tabulce z oddílu "8.2.1 Vhodné techniky kontroly" – Lokální řízení / místní opatření].

#### 8.2.2.5 Tepelné nebezpečí

Není relevantní.

#### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Omezování expozice životního prostředí pro emise částic cementu do ovzduší musí být v souladu s dostupnými technologiemi a předpisy pro emise prachových částic obecně.

Omezování expozice životního prostředí je relevantní pro vodní prostředí jako emise cementu v různých fázích životního cyklu (výroba a použití) hlavně vzhledem k podzemní a odpadní vodě. Efekt ve vodním prostředí a hodnocení rizik zahrnuje vliv na organismy / ekosystémy v důsledku případné změny související s pH (rozpuštění hydroxidu). Toxicita dalších rozpuštěných anorganických iontů je očekávána jako zanedbatelná ve srovnání s možným účinkem změny pH.

Pro veškeré účinky, které mohou nastat během výroby a použití, se očekává místní měřítko v souvislosti se změnou pH. pH odpadních vod a povrchové vody by neměla přesáhnout hodnotu 9. V opačném případě by mohlo dojít k negativnímu dopadu na městské čistírny odpadních vod a průmyslových odpadních vod (ČOV). Vzhledem k tomuto posouzení expozice se doporučuje postupovat následovně:

Stupeň 1: Získat informace o odpadních pH a příspěvku cementu na výsledné pH. Pokud je hodnota vyšší než pH 9 a lze tuto změnu přisuzovat cementu, pak jsou zapotřebí další kroky k zajištění bezpečného používání.

Stupeň 2: Získat informace o pH vody na vtoku. pH vody na vstupu nesmí překročit hodnotu 9.

Stupeň 3: Změřte pH v recipientu na výtok. Pokud je hodnota pH nižší než 9, je bezpečné používání přiměřeně prokázáno. Je-li zjištěná hodnota pH vyšší než 9, musí být přijata opatření k řízení rizik: odpadní vody musí podstoupit neutralizace, a tak musí být zajištěno bezpečné používání cementu při výrobě nebo jeho používání.

Nejsou nezbytná žádná zvláštní opatření pro regulaci emisí vzhledem k suchozemskému prostředí (půda).

Viz. zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platných zněních.

**Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

**ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech.**

|   |  |
|---|--|
| Vzhled:   | Portlandský slínek je šedý nebo bílý, zrnitý, anorganický pevný materiál.  |
| Zápach:   | Bez zápachu  |
| Prahová hodnota zápachu:                              | Nepoužije se   |
| pH:   | (t = 20 °C ve vodě, poměr voda-pevná látka 1:2): 11-13,5   |
| Bod tání / bod tuhnutí:                               | > 1250 °C  |
| Bod varu a rozmezí bodu varu:                         | Nepoužije se (pevná látka s bodem tání > 1250 °C)  |
| Bod vzplanutí:  | Nepoužije se (pevná látka s bodem tání > 1250 °C), není kapalný  |
| Rychlost odpařování:                                  | Nepoužije se (pevná látka s bodem tání > 1250 °C), není kapalný  |
| Hořlavost:  | Nepoužije se, neboť jde o pevnou látku, která není hořlavá a nezpůsobuje požár v důsledku tření, ani k němu nepřispívá.  |
| Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: | Nehořlavá, nevýbušná látka (prosta jakýchkoli chemických struktur obvykle souvisejících s výbušnými vlastnostmi), nepoužije se   |
| Tlak páry:  | Nepoužije se (pevná látka s bodem tání > 1250 °C)  |
| Hustota páry:   | Nepoužije se (pevná látka s bodem tání > 1250 °C)  |
| Relativní hustota:                                    | 2,75 – 3,20, zdánlivá hustota 0,9 – 1,5 g/cm <sup>3</sup>  |
| Rozpustnost - ve vodě:                                | Nízká, 0,1 – 1,5 g/l při 20 °C   |
| Rozdělovací koeficient - n-oktanol/voda:              | Nepoužije se, neboť jde o anorganickou látku.  |
| Teplota samovznícení:                                 | Nepoužije se (nejsou samozápalné / nemají vlastnost samozápalnost – ve skladbě nejsou obsažena žádná organokovová, organomalloidní či organofosfinová pojiva nebo jejich deriváty ani jiné samozápalné složky).  |
| Teplota rozkladu:                                     | Nepoužije se, neboť není přítomen žádný organický peroxid.   |
| Viskozita:  | Nepoužije se (pevná látka s bodem tání > 1250 °C), není kapalný  |
| Výbušné vlastnosti:                                   | Nepoužije se, neboť nejde o výbušninu ani pyrotechniku, neboť látka sama o sobě není schopna chemickou reakcí vytvářet plyn při takové teplotě a tlaku a takovou rychlostí, aby způsobila škody svému okolí. Není schopna samovolné exotermické chemické reakce. |
| Oxidační vlastnosti:                                  | Nepoužije se, neboť nezpůsobuje hoření jiných materiálů ani k němu nepřispívá.   |

**9.2 Další informace**

Neuvádí se.

podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

**Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1 Reaktivita

Po smíchání s vodou cement ztvrdne na stabilní hmotu, která není v normálním prostředí reaktivní.

### 10.2 Chemická stabilita

Cement je stabilní, dokud je správně skladovaný (viz oddíl 7). Je třeba uchovávat jej suchý a vyloučit kontakt s neslučitelnými materiály.

Mokrý cement je zásaditý (alkalický) a neslučitelný s kyselinami, s amonnými solemi, s hliníkem či s jinými neušlechtilými kovy. Cement se rozpouští v kyselině fluorovodíkové za vzniku žravého plynu tetrafluoridu křemičitého. Cement reaguje s vodou za vzniku křemičitanů a hydroxidu vápenatého. Křemičitan v cementu reagují se silnými oxidačními činidly jako je fluor, fluorid boritý, fluorid chloritý, fluorid manganitý a difluorid kyslíku.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Cement nezpůsobuje žádné nebezpečné reakce.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vlhké podmínky při skladování mohou způsobit hrudkovatění a ztrátu kvality produktu.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Kyseliny, amonné soli, hliník nebo jiné neušlechtilé kovy.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Cement se nerozkládá na žádné nebezpečné produkty.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

#### 11.1.1 Látky

Nerelevantní

#### 11.1.2 Směsi

| Třída nebezpečnosti | Kat | Účinek  | Odkaz |
|---------------------|-----|---|-------|
| Akutní              | -   | Mezní zkouška, králík, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg tělesné hmotnosti | (2)   |

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

|   |    |  |                             |
|---|----|--|-----------------------------|
| toxická –<br>dermální   |    | – neletální. Cement použitý ve studii je portlandský cement s více než 90 % portlandského slínku.<br>Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.  |                             |
| Akutní<br>toxická –<br>inhalační<br>(plyny, páry,<br>prach a<br>mlha) | -  | Akutní toxická po vdechnutí nepozorována.<br>Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.  | (8)                         |
| Akutní<br>toxická –<br>orální   | -  | Ze studií s cementovými pecními odprašky nevyplývají žádné příznaky toxicity po pozření. Odprašky z cementářské pece obsahují různá množství portlandského slínku.<br>Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.   | Rešerše<br>literatury       |
| Žravost/dráž<br>divost pro<br>kůži                                    | 2  | Cement může při kontaktu s mokrou pokožkou způsobit zduření, pukání či praskání pokožky. Delší kontakt se současným třením může způsobit silné popáleniny. Cement použitý ve studii je portlandský cement s více než 90 % portlandského slínku.  | (2)<br>Lidské<br>zkušenosti |
| Vážné<br>poškození<br>očí/podráždě<br>ní očí                          | 1  | Portlandský slínek způsobil různorodý obraz vlivů na rohovku a vypočtený index dráždivosti byl 128.<br>Přímý kontakt s cementem může způsobit poškození rohovky mechanickou zátěží, okamžité nebo opožděné podráždění nebo zánět. Přímý kontakt s větším množstvím suchého prachu cementu nebo potřísnění mokřím cementem může způsobit účinky od lehkého podráždění očí (např. zánět spojivek či očního víčka) po chemické popáleniny a slepotu.  | (9), (10)                   |
| Senzibilizace<br>kůže   | 1B | Někteří jednotlivci mohou trpět po expozici mokřím prachem cementu ekzémem způsobeným buď vysokým pH, které vyvolává kontaktní dermatitidu z podráždění po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou reakcí na rozpustný Cr(VI), který vyvolává kontaktní alergickou dermatitidu.   | (3), (11),<br>(16)          |
| Senzibilizace<br>dýchacích<br>cest                                    | -  | Neexistují příznaky přecitlivělosti dýchacích cest.<br>Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.  | (1)                         |
| Mutagenita<br>v zárodečný<br>ch buňkách                               | -  | Žádná indikace.<br>Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.  | (12), (13)                  |
| Karcinogenit<br>a   | -  | Nebyla potvrzena žádná kauzální souvislost mezi expozicí portlandským cementem a rakovinou.<br>Epidemiologická literatura nepodporuje označení portlandského cementu za možný lidský karcinogen.<br>Portlandský cement není klasifikovaný jako lidský karcinogen (A4: Činidla, která vyvolávají obavy, že by mohla být karcinogenní pro lidi, ale která nelze definitivně posoudit v důsledku nedostatku dat. Studie in vitro či na zvířatech neposkytují indikace karcinogenity, které jsou dostatečné pro klasifikaci činidla některým z dalších označení).<br>Portlandský cement obsahuje více než 95 % portlandského slínku.<br>Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna. | (1)<br><br>(14)             |



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

**Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

|                             |   |   |                         |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| Toxicita pro reprodukci     | - | Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.  | Žádné lidské zkušenosti |
| STOT – jednorázová expozice | 3 | Portlandský cement může dráždit hrdlo a dýchací cesty.<br>Po vystavení osoby působení koncentrace vyšší než expoziční limity na pracovišti se může projevit kašláním, kýčáním a dýchavičností.<br>Celkově struktura důkazů jasně naznačuje, že expozice v pracovním prostředí cementovým prachem způsobuje nedostatečnost dýchací funkce. Avšak dostupné důkazy jsou momentálně nedostatečné ke stanovení určité jistoty ve vztahu velikosti dávky a těchto účinků. | (1)                     |
| STOT – opakovaná expozice   | - | Existuje indikace COPD. Účinky jsou akutní a v důsledku vysoké expozice. Nebyly pozorovány žádné chronické účinky nebo účinky při nižších koncentracích.<br>Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.  | (15)                    |
| Nebezpečnost při vdechnutí  | - | Nepoužije se, neboť cement se nepoužívá jako aerosol.   |                         |

**Zdravotní stav zhoršený expozicí**

Vdechování cementového prachu může zhoršit stávající nemoci dýchacích cest či zdravotní stav jako je emfyzém (rozedma plic) nebo astma či stávající stav pokožky či očí.

**ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE****12.1 Toxicita**

Produkt není nebezpečný pro životní prostředí. Ekotoxické zkoušky s portlandským cementem – jehož složení velmi úzce souvisí se složením slínku – a řasami daphnia magna [odkaz (4)] a selenastrum coli [odkaz (5)] prokázaly malý toxický účinek. Proto nemohly být určeny hodnoty LC50 a EC50 [odkaz (6)]. Neexistuje indikace toxicity v sedimentární fázi [odkaz (7)]. Přítomnost velkého množství portlandského slínku ve vodě však může způsobit zvýšení pH, a proto může být za určitých okolností toxické pro život ve vodě.

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

Irelevantní, neboť portlandský slínek je anorganický materiál. Po hydrataci granulí portlandského slínku nepředstavují nebezpečí toxicity.

**12.3 Bioakumulační potenciál**

Irelevantní, neboť portlandský slínek je anorganický materiál. Po hydrataci granulí portlandského slínku nepředstavují nebezpečí toxicity.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

### 12.4 Mobilita v půdě

Irelevantní, neboť cement je anorganický materiál. Po hydrataci granulí portlandského slínku nepředstavují nebezpečí toxicity.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Cement nesplňuje kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu v přílohou XIII dokumentu REACH (Nařízení (ES) č. 1907/2006). Irelevantní, neboť slínek je anorganický materiál.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Irelevantní

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1 Metody nakládání s odpady

Cement může být vždy opětně použit. Metody zpracování odpadu se zde nepoužijí.

Neodstraňujte do kanalizace ani do povrchových vod.

Ztvrdlý přípravek lze zneškodňovat jako beton - kat.č. 17 01 01 <sup>NP</sup>)

#### Katalogová čísla odpadů:

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal

(10 Odpady z tepelných procesů, 10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a výrobků z nich vyráběných)

17 01 01 Beton

(17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika)

Obaly

15 01 01 papírové a lepenkové obaly

(15 odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené, 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu))

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Cementy pro obecné použití nejsou zahrnuty do mezinárodního nařízení o přepravě nebezpečného zboží (IMDG, IATA, ADR/RID); žádná klasifikace se nevyžaduje.

Nejsou potřeba žádná speciální preventivní opatření krom uvedených v oddíle 8.

### 14.1 UN číslo

Irelevantní

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Irelevantní

### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Irelevantní

### 14.4 Obalová skupina

Irelevantní

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Irelevantní

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Irelevantní

### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Irelevantní

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Povolení: Nevyžaduje se  
Omezení použití: viz dále  
Další předpisy EU: Neobsahuje látky SEVESO.

Cement je směsí podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 a nepodléhá registraci. Cementový (portlandský) slínek je vyňat z povinnosti registrace (čl. 2 odst. 7 písm. b a příloha V bod 7 nařízení REACH).

Uvádění na trh a používání je díky obsahu rozpustného Cr(VI) omezeno – Příloha XVII bod 47 nařízení REACH

1. Cement a směsi obsahující cement se nesmějí používat ani uvádět na trh, jestliže po smísení s vodou obsahují více než 0,0002 % rozpustného šestimocného chromu vztaheno na celkovou hmotnost suchého cementu.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

2. Jestliže se použijí redukční činidla, musí být obal cementu nebo směsi obsahujících cement čitelně a nesmazatelně označen informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestimocného chromu pod limitem uvedeným v odstavci 1, aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směsí.
3. Naopak, odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro uvádění na trh a používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech, v nichž s cementem a směsmi obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s pokožkou.

V rámci Společenského dialogu „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemíku a produktů, které ho obsahují“ oborová sdružení zaměstnanců a zaměstnavatelů (mezi kterými je také CEMBUREAU) přijala tzv. „návody na správnou praxi“, které obsahují rady k praxi bezpečné manipulace (<http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx>).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (CLP), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Komise č. 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

Směrnice Komise č. 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Směrnice Komise č. 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pr tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. Pro posouzení směsi se vycházelo z informací v bezpečnostních listech jednotlivých složek cementu.

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Údaje vycházejí z našich posledních znalostí, ale nejsou zárukou žádných specifických vlastností produktu a nezakládají žádný právoplatný smluvní vztah.

### 16.1 Standardní věty o nebezpečnosti

Viz. 2.2.1

### 16.2 Pokyny pro bezpečné zacházení

Viz. 2.2.1

### 16.3 Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Eye Dam 1, H318 – na základě dat ze zkoušek  
Skin Irrit. 2, H315 – na základě dat ze zkoušek  
Skin Sens. 1B, H317 – na základě zkušeností u člověka  
STOT SE 3, H335 – na základě zkušeností u člověka

### 16.4 Zkratky a zkratková slova

|                  |   |
|------------------|---|
| ACGIH            | American Conference of Industrial Hygienists (Kongres amerických průmyslových hygieniků)  |
| ADR/RID          | European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Evropská dohoda o přepravě nebezpečného zboží po silnici / železnici)  |
| APF              | Assigned protection factor (přidělený faktor ochrany)   |
| BL = SDS         | Safety Data sheet (bezpečnostní list)   |
| CAS              | Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vede nejúplnější seznam chemických látek. Každá látka registrovaná v registru CAS má přiděleno registrační číslo CAS. Registrační číslo CAS (běžně uváděné jako číslo CAS) je široce využíváno jako specifické číselné označení chemické látky. |
| CLP              | Classification, labelling and packaging - klasifikace, označování a balení (Nařízení (ES) č. 1207/2008)   |
| COPD             | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronická obstrukční plicní nemoc)   |
| DNEL             | Derived no-effect level (stanovená úroveň, při které nedochází k nepříznivým vlivům na lidské zdraví)   |
| Eye Dam 1        | Serious eye damage (vážné poškození očí)  |
| EC <sub>50</sub> | Half maximal effective concentration (střední účinná koncentrace (koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů např. Daphnia magna))   |
| ECHA             | European Chemicals Agency (Evropská agentura pro chemické látky)  |
| EINECS           | European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek)   |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

|                  |  |
|------------------|--|
| EPA              | Type of high efficiency air filter (typ vysoce účinného vzduchového filtru)  |
| EpiDerm TM       | Reconstructed human epidermis for testing purposes (rekonstruované lidské epidermis pro účely testování)   |
| ES / SE          | Exposure scenario (expoziční scénář / scénář expozice)   |
| GefStoffV        | Gefahrstoffverordnung (nebezpečné látky)   |
| HEPA             | Type of high efficiency air filter (typ vysoce účinného vzduchového filtru)  |
| H&S              | Health and Safety (zdraví a bezpečnost)  |
| IATA             | International Air Transport Association (Mezinárodní letecká dopravní asociace)  |
| IMDG             | International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Mezinárodní dohoda o námořní přepravě nebezpečného zboží)  |
| LC <sub>50</sub> | Median lethal concentration (střední letální koncentrace (koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku))   |
| LD <sub>50</sub> | Median lethal dose (střední letální dávka)   |
| LOEL             | Lowest observed effect level (nejnižší dávka s pozorovaným účinkem, rozumí se nejvyšší zkoušená dávka nebo úroveň expozice, při které v určité studii byl pozorován statisticky významný účinek v exponované populaci v porovnání s vhodnou kontrolní skupinou)  |
| MEASE            | Metals estimation and assessment of substance exposure, nástroj na odhad a posouzení expozice látky, EBRC Consulting GmbH pro Eurometaux, <a href="http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php">http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php</a>  |
| MS               | Member State (členský stát)  |
| NOEC             | No observable effect concentration (nejvyšší testovaná koncentrace toxické látky, při které ještě nedošlo ke statisticky významnému nepříznivému působení na organismy ve srovnání s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolávající viditelný efekt)  |
| NOEL             | No observed effect level (dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku - hodnotou dávky bez pozorovaného účinku se rozumí nejvyšší zkoušená hodnota dávky nebo úroveň expozice, při které v určité studii nebyly zjištěny statisticky významné účinky v exponované skupině v porovnání s vhodnou kontrolní skupinou) |
| OECD             | Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)   |
| OECD TG          | OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)  |
| OELV             | Occupational exposure limit value (hodnota expozičního limitu v pracovním prostředí)   |
| PBT              | Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentní, bioakumulativní a toxické)  |
| PEL <sub>c</sub> | Přípustný expoziční limit  |
| PNEC             | Predicted no-effect concentration (stanovená koncentrace, při které nedochází k nepříznivým vlivům na životní prostředí)   |
| PROC             | Process category (kategorie procesů)   |
| REACH            | Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení (ES) č. 1907/2006)  |
| RPE              | Respiratory protective equipment (ochrana dýchacích orgánů)  |
| SCOEL            | Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (Vědecký výbor pro limity expozice)   |
| Skin Irrit.      | Skin irritation (dráždivost pro kůži)  |
| Skin Sens.       | Skin sensitisation (senzibilizace kůže)  |
| STOT             | Specific Target Organ Toxicity (toxická pro specifické cílové orgány), SE – jednorázová, RE – opakovaná expozice   |
| STP = ČOV        | Sewage treatment plant (čistírna odpadních vod)  |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

|         |   |
|---------|---|
| TLV-TWA | Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahový limit, časově vážená průměrná koncentrace chemické látky v ovzduší ( $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ ), které pracovník může být vystaven po pracovní dobu, obvykle 8 h) |
| TRGS    | Technische Regeln für Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpečné látky)  |
| UVC     | Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products (látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty)   |
| UVCB    | Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials (látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály)                           |
| VLE-MP  | Exposure limit value - weighted average in mg by cubic meter of air (Limitní hodnotu expozice - vážený průměr v mg na krychlový metr vzduchu)   |
| vPvB    | Very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentní, vysocebioakumulativní)  |
| WWTP    | Waste water treatment plant (čistička odpadních vod)  |

### 16.5 Odkazy na literaturu a zdroje dat:

- (1) *Portland Cement Dust - Hazard assessment document (Prach portlandského cementu – dokument o posouzení rizik) EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>*
- (2) *Observations on the effects of skin irritation caused by cement (Pozorování účinků podráždění pokožky způsobeného cementem), Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).*
- (3) *Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement (Epidemiologické posouzení výskytu alergické dermatitidy u pracovníků ve stavebnictví v souvislosti s obsahem Cr(VI) v cementu), NIOH, Page 11, 2003.*
- (4) *U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms (Krátkodobé metody pro odhadování chronické toxicity ve vodních recipientech pro sladkovodní organizmy), 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).*
- (5) *U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms (Metody měření akutní toxicity ve vodních recipientech pro sladkovodní a mořské organizmy), 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).*
- (6) *Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development (Ekologický dopad stavebních a opravářských materiálů na povrchové a pozemní vody. Souhrn metodologie, laboratorní výsledky a vývoj modelu), NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.*
- (7) *Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker (Závěrečná zpráva Výsledky zkoušek toxicity sedimentární fáze na členovci/vodním korýši corophium volutator) prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.*
- (8) *TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats (Studie akutní toxicity inhalační (4-hodinový test) na krysách, inhalace portlandského slínku jemnosti CLP/GHS 03-2010), July 2010 – unaudited draft*
- (9) *TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test (Vyhodnocení potencionální možnosti dráždění očí cementovým slínkem G in vitro za použití zkoušky na izolovaném kuřecím oku), April 2010*
- (10) *TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test (Vyhodnocení potencionální možnosti dráždění očí cementovým slínkem W in vitro za použití zkoušky na izolovaném kuřecím oku), April 2010*
- (11) *European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Názor Vědeckého výboru pro toxikologii a životní prostředí Evropské komise (SCTEE) na nebezpečí vlivu Cr(VI) na zdraví ) (European Commission, 2002). [http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf)*

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

- (12) *Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages (Výzkum cytotoxických a záněty podporujících účinků cementového prachu na alveolárních makrofágách krys), Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., XX, 2010*
- (13) *Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro (Cytotoxicita a genotoxicita cementového prachu v lidských buňkách plicního epitelu A549 in vitro); Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008*
- (14) *Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement (Poznámky k doporučení od Americké konference státních průmyslových hygieniků ke změně prahové mezní hodnoty pro portlandský cement), Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008*
- (15) *Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010 (Perspektivní monitorování expozice a fungování plic mezi pracovníky v cementářství; průběžná zpráva o studii po sběru dat v Etapě I-II 2006 - 2010), Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010*
- (16) *Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Kåre Lenvik, Helge kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.*
- (17) [www.echa.eu](http://www.echa.eu)

### 16.6 Uvedení změn / Revize

Bezpečnostní list byl připraven v šesté, nerevidované verzi. BL byl zaktualizován z požadavky platné legislativy – především vypuštění původních klasifikací a značení ve shodě se směrnicemi 1999/45/ES a 67/45/EHS, zapracování změněných názvů kapitol.

### 16.7 Pokyny ke školení

Kromě programů školení o ochraně zdraví, bezpečnosti při práci a ochraně životního prostředí pro své pracovníky musí společnost zajistit, aby si pracovníci přečetli tento bezpečnostní list (BL), pochopili jej a jeho požadavky uplatňovali.

### 16.8 Rozsah odpovědnosti

Informace v tomto bezpečnostním listu odrážejí současné dostupné znalosti a jsou spolehlivé za předpokladu, že produkt se používá za předepsaných podmínek a v souladu s určenými použitími uvedenými na balení či v technických návodech/materiálových listech. Jakékoli jiné použití tohoto produktu včetně použití tohoto produktu v kombinaci s jakýmkoli jiným produktem nebo s jakýmkoli jinými procesy je na odpovědnosti uživatele.

Z toho vyplývá, že uživatel je odpovědný za určení vhodných bezpečnostních opatření a za uplatňování legislativy pokrývající jeho vlastní aktivity.

Tento bezpečnostní list (BL, SDS) je vypracován podle zákonných ustanovení Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006; článek 31), ve znění pozdějších předpisů. Jeho obsah popisuje podmínky pro nezbytná preventivní opatření při manipulaci s materiálem. Odpovědností příjemců (odběratelů, uživatelů, distributorů atd.) bezpečnostního listu je, aby zajistili, že informace v něm uvedené jsou správně pochopeny všemi pracovníky, kteří mohou používat, zpracovávat, nakládat nebo jakýmkoliv způsobem přicházet do styku s produktem. Informace a pokyny uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu vědeckých a technických znalostí v době vydání. Tyto informace jsou spolehlivé za předpokladu, že produkt se používá za předepsaných podmínek a v souladu s určenými použitími uvedenými na balení či v technických návodech/materiálových listech. Jakékoli jiné použití tohoto produktu včetně použití tohoto produktu v kombinaci s jakýmkoli jiným produktem nebo s jakýmkoli jinými procesy je na odpovědnosti uživatele. Z toho vyplývá, že uživatel je odpovědný za



podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

## Výrobek : **CEMENTY PRO OBECNÉ POUŽITÍ**

podle normy EN 197-1

---

Verze: 6.0/CZ vydáno 1.6.2017

Datum revize: 25.5.2017

Datum tisku: 12. června 2017

---

určení vhodných bezpečnostních opatření a za uplatňování legislativy pokrývající jeho vlastní aktivity. Tento dokument nenese záruku za technického provedení a zpracování materiálu, vhodnosti pro konkrétní aplikace a nenahrazuje právně platný smluvní vztah.

*(Jako pomocný materiál byly použity pokyny k BL a k formuláři BL sestavené CEMBUREAU pro cementy a odprašky z výroby cementu na základě informací a dokumentace dodané členy CEMBUREAU. Členové CEMBUREAU mohou dle svého uvážení používat tyto pokyny a tento formulář jako návod a jako základ k vytvoření BL pro své produkty. CEMBUREAU nemůže potvrdit, zajistit či zaručit přesnost, spolehlivost nebo úplnost takových dokumentů ani členům CEMBUREAU, ani třetím stranám. Je na odpovědnosti uživatele, aby vyhověl sobě co do vhodnosti, správnosti a úplnosti takových informací pro své účely, a je na odpovědnosti výrobce, dovozce a distributora, aby poskytoval přesné BL pro slínek, cement a produkty z cementu, které uplatňuje na trhu.*

*Bezpečnostní list v české mutaci byl odborně zpracován Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. pro členy Svazu výrobců cementu ČR.)*

<sup>NP)</sup> Národní poznámky, upřesnění a doplňky