


TECHNICKÝ LIST

CEM I 42,5 R



Uhlíková stopa CO₂:
ukazatel zatížení životního prostředí.

- Portlandský cement je vyráběn a zkoušen v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.
- Portlandský cement CEM I 42,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.
- Garantována je minimální pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 20 MPa po 2 dnech.

SLOŽENÍ CEMENTU DLE EN 197-1

Druh cementu	Složení (poměry složek podle % hmotnosti)	
	Slínek	Doplňující složky
CEM I	95-100	0-5

- Druh, kvalita a množství hlavních i doplňujících složek se odvíjí od požadavků technické normy EN 197-1.
- Do uvedeného poměru složek není započítán síran vápenatý, který se přidává jako regulátor tuhnutí, ani případné přísady usnadňující výrobu nebo upravující vlastnosti cementu.

POUŽITÍ

- betony vyšších pevnostních tříd
- předpínané konstrukce
- konstrukce z železobetonu
- tenkostěnné konstrukce
- prefabrikace
- mostní konstrukce
- suché maltové směsi
- betonové zboží
- průmyslové podlahy
- výroba samozhutnitelných betonů

VLASTNOSTI

- vyšší vývin hydratačního tepla
- rychlé odformování dílců a konstrukcí
- rychlý nárůst pevností
- možnost betonáže v chladném prostředí

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotky	Požadavky ČSN EN 197-1	Průměrné dosahované hodnoty
Obsah SO ₃	%	max. 4,0	2,6-3,2
Obsah Cl	%	max. 0,1	0,03-0,09
Objemová stálost	mm	max. 10	0-1,5
Počátek tuhnutí	minuty	min. 60	190-240
Ztráta žíháním	%	max. 5%	3,5
Nerozpustný zbytek	%	max. 5%	0,5
Pevnost v tlaku 2 dny	MPa	min. 20	28-36
Pevnost v tlaku 28 dní	MPa	42,5-62,5	53-59
Měrný povrch (Blaine)	cm ² .g ⁻¹	neuvádí se	3 200-3 800

- Uvedené hodnoty mají čistě informativní charakter a mohou se lišit od hodnot konkrétních vzorků.

Plnění požadavků příslušných systémů managementu je potvrzeno vydanými certifikáty:

- Management kvality ČSN EN ISO 9001
- Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001
- Environmentální management ČSN EN ISO 14001
- Management hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001

